

Составляющая	Всего	Токопроводящая жила	Изоляция	Экран	Оболочка	Подушка	Медные проволоки брони	Стальные проволоки брони	Покрытие из пластика	Джутовое покрытие
Материал	Всего	Медь	Бумага маслосодержащая	Медь	Свинец	Крепированная бумага	медь	сталь	ПВХ пластикат	Пропитанная пряжа
Масса (кг)	7,73	4,2	0,5	0	2,17	0	0	0,86	0	0
Процентное соотношение	100,00%	54,33%	6,47%		28,07%			11,13%		

% засора 6,47%

Составляющая	Всего	Токопроводящая жила	Изоляция	Экран	Оболочка	Подушка	Медные проволоки брони	Стальные проволоки брони	Покрытие из пластика	Джутовое покрытие
Материал	Всего	Медь	Бумага маслосодержащая	Медь	Свинец	Крепированная бумага	медь	сталь	ПВХ пластикат	Пропитанная пряжа
Масса (кг)	16,25	1,4	1,45	0,5	5,3	0,4	0,7	4,2	0,5	1,8
Процентное соотношение	100,00%	8,62%	8,92%	3,08%	32,62%	2,46%	4,31%	25,85%	3,08%	11,08%

% засора 25,54%