

ПЕНОПЛЭКС

Изготовлено в России
614165 г. Пермь, ул. Промышленная, д.133
Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г.Пермь

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 0643 на плиты полистирольные вспененные экструзионные ПЕНОПЛЭКС®

Декларация о соответствии № Д-RU.ПБ05.В.01808

Срок действия с 15.02.2011 до 14.02.2016

Тип ПЕНОПЛЭКС® 50 x 600 x 1200 T-20
Кровля

ТУ 5767-015-56925804-2011, изм.1,2

Партия № 1/151

Дата изготовления: « 05 » июня 2014 г.

№ п/п	Наименование показателей	Требования ТУ 5767-015-56925804- 2011, изм.1,2	Фактические данные
1.	Средняя плотность, кг/м ³	28,0-33,0	29,2
2.	Прочность на сжатие при 10-% деформации, МПа, не менее	0,25	0,25
3.	Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее	0,40	0,40
4.	Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более	0,40	0,23
5.	Теплопроводность при (25±5)° С, Вт/м · °К, не более	0,033	0,030
6.	Влажность %, не более	1,2	0,40


Соответствует ТУ 5767-015-56925804-2011, изм.1,2

Начальник цеха

Ст. лаборант

Дата выдачи паспорта

Начальник ОТК



Цапаев И.Л.

Санина Ю.В.

2014 года

Березин К.С.

ПЕНОПЛЭКС

Изготовлено в России
614165 г. Пермь, ул. Промышленная, д.133
Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г.Пермь

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 0668

на плиты полистирольные вспененные экструзионные
ПЕНОПЛЭКС®

Декларация о соответствии № Д-RU.ПБ05.В.01808

Срок действия с 15.02.2011 до 14.02.2016

Тип ПЕНОПЛЭКС® 50 x 600 x 1200 T-20
Кровля

ТУ 5767-015-56925804-2011, изм.1,2

Партия № 1/156

Дата изготовления: « 10 » июня 2014 г.

№ п/п	Наименование показателей	Требования ТУ 5767-015-56925804- 2011, изм.1,2	Фактические данные
1.	Средняя плотность, кг/м³	28,0-33,0	28,9
2.	Прочность на сжатие при 10-% деформации, МПа, не менее	0,25	0,25
3.	Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее	0,40	0,40
4.	Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более	0,40	0,23
5.	Теплопроводность при (25±5)° С, Вт/м · °К, не более	0,033	0,030
6.	Влажность %, не более	1,2	0,40

Соответствует ТУ 5767-015-56925804-2011, изм.1,2

Начальник цеха

Ст. лаборант

Дата выдачи паспорта

Начальник ОТК

Цапаев И.Л.

Усанина Ю.В.

2014 года

Баретин К.С.

« 11 » июня



ПЕНОПЛЭКС

Изготовлено в России
614165 г. Пермь, ул. Промышленная, д.133
Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г.Пермь

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 0658

на плиты полистирольные вспененные экструзионные
ПЕНОПЛЭКС®

Декларация о соответствии № Д-RU.ПБ05.В.01808

Срок действия с 15.02.2011 до 14.02.2016

Тип ПЕНОПЛЭКС® 50 x 600 x 1200 T-20
Кровля

ТУ 5767-015-56925804-2011, изм.1,2

Партия № 1/154

Дата изготовления: « 08 » июня 2014 г.

№ п/п	Наименование показателей	Требования ТУ 5767-015-56925804- 2011, изм.1,2	Фактические данные
1.	Средняя плотность, кг/м³	28,0-33,0	29,1
2.	Прочность на сжатие при 10-% деформации, МПа, не менее	0,25	0,25
3.	Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее	0,40	0,40
4.	Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более	0,40	0,23
5.	Теплопроводность при (25±5)° С, Вт/м · °К, не более	0,033	0,030
6.	Влажность %, не более	1,2	0,40


Соответствует ТУ 5767-015-56925804-2011, изм.1,2

Начальник цеха

Ст. лаборант

Дата выдачи паспорта

Начальник ОТК



« 09 » июня

Цапаев И.Л.

Усанина Ю.В.

2014 года

Березин К.С.



ПЕНОПЛЭКС

Изготовлено в России
614165, Пермский край, г. Пермь, ул. Промышленная, д.133
Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г. Пермь

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 0673 на плиты полистирольные вспененные экструзионные ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ

Декларация о соответствии № Д-RU.ПБ05.В.01808
Срок действия с 15.02.2011 до 14.02.2016

Тип ПЕНОПЛЭКС® КРОВЛЯ 50 x 600 x 1200 Т - 20

ТУ 5767-015-56925804-2011, изм.1,2

Партия № 1/157

Дата изготовления: « 11 » июня 2014 г.

№ п/п	Наименование показателей	Требования ТУ 5767-015-56925804- 2011, изм.1,2	Фактические данные
1.	Средняя плотность, кг/м ³	28,0-33,0	28,8
2.	Прочность на сжатие при 10-% деформации, МПа, не менее	0,25	0,25
3.	Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее	0,40	0,40
4.	Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более	0,4	0,23
5.	Теплопроводность при (25±5) °С, Вт/м · °К, не более	0,033	0,030
6.	Влажность %, не более	1,2	0,4

Соответствует ТУ 5767-015-56925804 – 2011, изм.1,2

Начальник цеха

Старший лаборант

Дата выдачи паспорта

Начальник ОТК

« 16 » июня 2014 года

Мокрушина А.Т.

Усанина Ю.В.

Березина К.С.



ПЕНОПЛЭКС

Изготовлено в России
614165 г. Пермь, ул. Промышленная, д.133
Филиал ООО «ПЕНОПЛЭКС СПб» в г.Пермь

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 0648 на плиты полистирольные вспененные экструзионные ПЕНОПЛЭКС®

Декларация о соответствии № Д-RU.ПБ05.В.01808

Срок действия с 15.02.2011 до 14.02.2016

Тип ПЕНОПЛЭКС® 50 x 600 x 1200 T-20
Кровля

ТУ 5767-015-56925804-2011, изм.1,2

Партия № 1/152

Дата изготовления: « 06 » июня 2014 г.

№ п/п	Наименование показателей	Требования ТУ 5767-015-56925804- 2011, изм.1,2	Фактические данные
1.	Средняя плотность, кг/м³	28,0-33,0	29,2
2.	Прочность на сжатие при 10-% деформации, МПа, не менее	0,25	0,25
3.	Предел прочности при статическом изгибе, МПа, не менее	0,40	0,40
4.	Водопоглощение за 24 ч, % по объему, не более	0,40	0,23
5.	Теплопроводность при (25±5)°С, Вт/м · °К, не более	0,033	0,030
6.	Влажность %, не более	1,2	0,40

Соответствует ТУ 5767-015-56925804-2011, изм.1,2

Начальник цеха

Ст. лаборант

Дата выдачи паспорта

Начальник ОТК



« 09 » июня

Цапаев И.Л.

Усанина Ю.В.

2014 года

Березин К.С.

